

# 1045 Spiegel Klebeband

## MECHANISCHE WERTE

Abdeckung: Polyethylenfolie gelb  
Träger: Polyethylenschaum anthrazit  
Klebstoff: Reinacrylat  
Verarbeitungstemperatur: +18°C bis +35°C  
Temperaturbereich: -40°C bis +95°C  
Stärke: 1,0 mm  
Breite: 20mm  
Scherfestigkeit: auf Stahl in Anlehnung an DIN EN 1943, Ausgabe 1996, bei + 23°C  
+/- 2°C 40N/625 mm<sup>2</sup>  
Schälfestigkeit: auf Stahl in Anlehnung an DIN EN 1939, Ausgabe 1996, bei + 23°C  
+/- 2°C 23N/25 mm  
Lagerfähigkeit: 24 Monate, trockene Lagerung  
Lieferform: 50 lfm Rolle, 15 Rollen im Karton



## EIGENSCHAFTEN

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband zum Montieren und dauerhaften Befestigen auf praktisch allen glatten und leicht unebenen Haftgründen. Extreme Alterungs-, UV-, Witterungs- und Weichmacherbeständigkeit. Der Trägerschaum bleibt permanent elastisch. Hohe Anfangsklebrigkeit bietet unmittelbar nach der Montage ausreichende Anwendungssicherheit. Die maximale Endfestigkeit wird nach

einer Verweilzeit von ca. 24 Stunden erreicht. Vibrationsdämpfend und ausgleichend bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Fügepartner. Ramsauer 1045 Spiegelklebeband verhält sich inert gegenüber unterschiedlichsten Spiegellacken und wird von führenden Spiegelherstellern empfohlen.

## ANWENDUNG

Montage von Spiegeln bei der Fertigung von Schlafzimmer-, Wohn-, Sanitär- und Garderobenmöbeln  
Montage von PVC – Fenstersprossen  
Montage von Kleingeräten und Haken auf Kacheln und glatten Wänden  
Montage von Kabelkanälen

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Oberflächen und Fügepartner müssen trocken und sauber sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf den zu klebenden Oberflächen (z. B. durch den Transport kalter Gegenstände in wärmere Räume) ist zu vermeiden. Die Fügepartner müssen frei von Staub, Fett, Öl und Trennmittel sein. Lockere Anstri-

che oder Deckschichten müssen entfernt oder verfestigt werden. Zur Reinigung der Oberflächen nur saubere Tücher unter Verwendung von materialverträglichen Lösemitteln, wie Benzine, Alkohol, Ester oder Ketone verwenden.

## VERARBEITUNG

Verbindungen sind so zu konstruieren, dass keine Hebelwirkung (Spaltbelastung) auftritt. Scher- und Zugbelastungen müssen sich auf die ganze Klebefläche verteilen können. Permanente Schälspannungen beeinträchtigen die dauerelastischen Verbindungen (z. B. müssen Schilder für gewölbte Oberflächen entsprechend vorgeformt werden). Spannungen an den Enden der

Fügepartner müssen vermieden werden. Ein hoher Andruck fördert den vollflächigen Kontakt. Der Andruck (etwa 10–15 N/cm<sup>2</sup>) erfolgt mittels Andruckrolle oder Flächenpresse. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die technischen Richtlinien des Glaserhandwerks Nr. 11 "Montage von Spiegeln"

## GEFAHRENHINWEISE

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) erhältlich.

## MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf

unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen,

1045 Spiegel Klebeband/ Version: 01/15

Seite:1

Ersetzt Version:

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstättersee, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at) - Internet: [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)

insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die

Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) downloaden können.



## QUALITÄT MIT SICHERHEIT

**Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich**

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at) - Internet: [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)