




RAMSAUER®

423

**DUURZAME
VERBINDINGEN.**

Parkettfuge

1-component hybride afdichtingskit



Technisch informatieblad

Versie: 01-2024

Tests:

- Emissioncode EC1^{PLUS} "zeer lage emissie"
- Voldoet aan de Franse VOC-regelgeving klasse A+



**siliconen
vrij**



1. Mechanische eigenschappen

Basis	Hybride afdichtingskit – MS-polymeer
Huidvormingstijd	~ 8 Min. (23 °C/50% RLV)
Doorharding	~ 2,5 mm/24 uur (bij +23 °C/50% RLV)
Volumieke massa	~ 1,46 (EN ISO 1183-1)
Shore A-hardheid	~ 35 (DIN EN ISO 868)
Volumeverandering	~ 3,4% (EN ISO 10563)
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +110 °C (permanente belasting)
Verwerkingstemperatuur (ondergrond, omgeving)	Onder +5 °C, boven +35 °C
Kleuren	Volgens de actuele kleurenkaart
Verpakking	Koker 310 ml; andere verpakking op aanvraag
Opslagvoorwaarden koker en foliezak	12 maanden in de originele verpakking; op een koele en droge plek bewaren

2. Eigenschappen

423 Parkettfuge is een gebruiksklare afdichtingskit op hybridebasis met een breed hechtspectrum. Het geurneutrale materiaal, dat een goede verwerkingsconsistentie heeft, is uv-bestendig, bevat geen oplosmiddelen en is na volledige uitharding schuur- en overschilderbaar. De afdichtingskit heeft een goede bestendigheid tegen gebruikelijke huishoudelijke reinigings- en desinfectiemiddelen en is onschadelijk voor natuursteen.

3. Primertabel

Primer 70 bij sterk zuigende vloeren, houten vloeren, houtsoorten met hars of een hoog looizuurgehalte.
Primer 40 of Primer 100 bij kunststof vloeren van linoleum, vinyl of polyvinylchloride.
In het algemeen moet de hechting vóór verwerking op de originele ondergronden worden getest.



RAMSAUER®

**DUURZAME
VERBINDINGEN.**

423

Parkettfuge

4. Gebruik

Voor aansluitvoegen bij vloerbedekkingen van linoleum, vinyl of polyvinylchloride. Geschikt voor het maken van overgangs- en randvoegen evenals voor bewegingsvoegen bij laminaat- en parketvloeren.

5. Voldoet aan de eisen van IVD INDUSTRIEVERBAND DICHSTOFFE E.V. (zie brochure van IVD)

Niet van toepassing

6. Verwerking

Alvorens de afdichtingskit aan te brengen, moeten oppervlakken die direct aan de voegen grenzen, met geschikte afplaktape worden afgeplakt. Deze maatregel is bedoeld om vervuiling van de ondergrond bij het gladstrijken van de voegen te voorkomen en om voor een zuivere afdichtingsrand te zorgen. De afplaktape moet direct na de bewerking worden verwijderd, nog voordat de huidvorming van de afdichtingskit begint.

Bij rugvullingen van de voegen met geslotencellig rondkoord, moet erop worden gelet dat hiervoor een stomp hulpmiddel wordt gebruikt, het liefst een aandrukrol. Daardoor wordt het risico het rondkoord te beschadigen tot een minimum beperkt, en worden naderhand uitwasemen van het rondkoord en de vorming van luchtballen in de afdichtingskit die daardoor ontstaat, voorkomen.

Voorbehandeling van de hechtvlakken: De hechtvlakken moeten droog, stof-, vet- en olievrij zijn en voldoende draagvermogen hebben. Bij sommige toepassingen kan een voorbehandeling van de zijvlakken van de voeg met een geschikte primer de hechting verbeteren. Neem de ventilatietijd in acht wanneer de ondergrond eerst met een primer werd behandeld.

Aanbrengen van de afdichtingskit: De afdichtingskit moet binnen de verwerkingstemperatuur gelijkmatig en zonder luchtballen in de voeg worden aangebracht en binnen de huidvormingstijd worden gladgestreken. Hierbij moet voor een goed contact met de hechtvlakken/zijvlakken van de voeg worden gezorgd.

7. Toepassingsbeperking

De houdbaarheidsdatum van het materiaal en de omgevings- en ondergrondtemperatuur moeten absoluut in acht worden genomen, omdat de vermelde mechanische eigenschappen van het product in voorkomende gevallen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Vanwege het grote aantal vloerbedekkingen en parketvloeren dat in de handel verkrijgbaar is, adviseren wij de hechting en verenigbaarheid vóór gebruik te testen.

Voorzichtig: Vanwege het grote aantal verschillende verfsystemen adviseren wij de verdraagzaamheid van tevoren te testen. Te vroeg overschillen of rekken van de voeg kan leiden tot scheurvorming van de verf.

8. Veiligheidsaanwijzingen

Raadpleeg de actuele veiligheidsinformatiebladen van de Europese Unie. Deze zijn op onze homepage op www.ramsauer.eu te vinden.



RAMSAUER®

**DUURZAME
VERBINDINGEN.**

423

Parkettfuge

9. Gebruiksaanwijzingen

Op grond van de vele factoren die mogelijk invloed op de verwerking en het gebruik uitoefenen, moet de gebruiker het product van tevoren testen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat het product verenigbaar is met de componenten (gasvormig, vloeibaar of vast) waarmee dit in contact komt en dat er geen schades en belemmeringen kunnen optreden. Neem de houdbaarheidsdatum van het materiaal in acht. Tijdens de verwerking en uitharding dient voor goede ventilatie te worden gezorgd. Wanneer de producten gedurende een langere periode, bij een hogere temperatuur en luchtvochtigheid op de verkeerde manier worden opgeslagen en/of getransporteerd, kan de houdbaarheid afnemen of kunnen de materiaaleigenschappen veranderen. Variabele verwerkingstemperaturen en omgevingsomstandigheden kunnen de intensiteit van de uitharding en de huidvormingstijd beïnvloeden.

10. Aansprakelijkheid

Alle informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring op het tijdstip van het ter perse gaan. Dit geldt in het bijzonder voor de aanbevelingen ten aanzien van de toepassing en de verwerking van onze producten. Afhankelijk van de concrete omstandigheden voor wat betreft de ondergrond, verwerking en milieu-invloeden, kunnen de resultaten van onze verstrekte informatie afwijken. Uit deze informatie of uit enig mondeling advies vloeit geen enkele garantie of aansprakelijkheidsclaim voort, om welke reden dan ook. Ramsauer garandeert dat zijn producten tot de houdbaarheidsdatum voldoen aan de technische eigenschappen die beschreven worden in de technische informatiebladen.

Productgebruikers dienen het meest recente technische informatieblad te raadplegen, dat bij ons kan worden aangevraagd. Onze actuele algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze kunt u downloaden op www.ramsauer.eu. Zodra een nieuwe versie / bewerking van het technische informatieblad verschijnt, verliezen alle vorige versies van het desbetreffende product hun geldigheid.