

# Flex Primer



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

**Primer promotore per NASTRI ADESIVI RAMOFLEX**

## DATI TECNICI

Primer di adesione esente da solventi a base di dispersione di poliacrilato.

Viscosità: ~80 mPa\*s

Durata di conservazione: 12 mesi nella confezione chiusa

Confezioni: contenitore sigillato da 1 kg

Colore: bianco

Valori indicativi per la resa (valori empirici riferiti a 1 kg)

- Pietra/calcestruzzo: ca. 12 m<sup>2</sup>
- Pannelli in fibra di legno morbida: ca. 6 m<sup>2</sup>

## CARATTERISTICHE

Il prodotto FLEX PRIMER è un primer di adesione esente da solventi a base di dispersione di poliacrilato, adatto per pretrattare sottofondi prevalentemente porosi, sabbiosi, non ben coesi (mattoni, calcestruzzo, legno, ceramica e tanto altro), metalli verniciati e non verniciati, gomma e PVC e per migliorare l'adesione dei nastri adesivi RAMOFLEX.

## APPLICAZIONE

L'applicazione del primer sui sottofondi da incollare dev'essere effettuata a temperature al di sopra dei +5 °C e il FLEX PRIMER dev'essere condizionato preventivamente a temperatura ambiente (ca. +23 °C) per un periodo di tempo sufficientemente lungo. A temperature al di sotto dei +5 °C l'acqua comincia a condensare sul primer riducendo drasticamente l'adesione del nastro adesivo RAMOFLEX sul FLEX PRIMER.

In caso di sottofondi particolarmente contaminati il primer potrà essere utilizzato anche quale "mezzo pulente". In via di principio la superficie pulita dev'essere sufficientemente grande, in modo tale che il nastro adesivo RAMOFLEX viene incollato solo sul primer pulito e asciugato. L'asciugatura del primer dura da 30 min. a 60 min. ca.

## MODALITA' D'USO

Mescolare bene o agitare il primer. Applicare il prodotto in modo non diluito spalmandolo con un pennello o un panno sulle superfici di adesione pulite e asciutte. In caso di sottofondi difficili eventualmente applicare più strati del primer,



lasciando asciugare bene i singoli strati. Proteggere le superfici trattate da umidità e polvere. Passato un tempo aperto sufficiente si può procedere all'applicazione del sigillante.

## TEMPO APERTO

Bisogna rispettare il tempo aperto di 30 - 60 minuti al minimo (a +23 °C/50% u.r.a.). Il tempo aperto non dovrebbe superare la durata di 3 ore perché altrimenti può essere ridotto l'effetto

di miglioramento dell'adesione a causa di contaminazioni (p. es. sporco, polvere, ecc.).

## SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Non mangiare, bere, fumare e fiutare tabacco durante il lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Può provocare reazioni allergiche. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta!

## CONFEZIONI

Contenitore sigillato da 1 kg.

## DURATA DI CONSERVAZIONE

12 mesi nella confezione originale chiusa, in ambienti freschi e secchi.

## RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle

nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A

seconda delle circostanze concrete, in particolare in dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per questo motivo la garanzia di un determinato risultato di lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti

rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede tecniche fino alla data di scadenza.

Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).



## **QUALITA' - SICURA E GARANTITA**

**Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Austria**

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at) - internet: [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)